

KIT DE REVESTIMIENTO PARA ESCALONES DE PISCINAS CON FORRO DE VINILO

Importante: El revestimiento Olympic Step Renew es un material de dos componentes de alto rendimiento con una ventana de aplicación definida y limitada. Para asegurar un proyecto exitoso, lea y entienda estas instrucciones en su totalidad antes de iniciar el proceso de Step Renew.

CARACTERÍSTICAS DE OLYMPIC STEP RENEW

- Kit completo y fácil de usar - termine su proyecto en unas pocas horas
- Preparación sencilla y aplicación
- El acabado resistente y duradero proporciona años de rendimiento y protección
- Acabado blanco o azul para coordinar con diferentes esquemas de piscinas
- Sílice antideslizante para mayor seguridad

CONTENIDO DEL KIT

Instrucciones completas para revestir con Olympic Step Renew
1 - galón de revestimiento epoxy de Olympic Step Renew
1 - pintura de solvente epoxy
1 - cuarto de galón de compuesto para parchar de epoxy Poxofill
1 - ½ galón de #245 Prep Magic Clean & Etch
1 - bolsa de sílice antideslizante
2 - brochas de pintura de 2"
2 - rodillos de mecha corta de 6" x ½"
1 - marco de rodillo de 6"
1 - bandeja para rodillo de pintura de 7"
1 - cuchilla mezcladora de taladro eléctrico
2 - hojas de papel de lija de arenilla #60
1 - vara para revolver

NECESITARÁ

- Cubo para mezclar Prep Magic
- Espátula para aplicar Poxofill
- Trapos de algodón o esponjas para aplicar Prep Magic
- Cepillo rígido para restregar y limpiar los escalones con Prep Magic
- Abrelatas para pinturas o destornillador de cabeza plana para abrir latas
- Taladro eléctrico
- Equipo de Protección Personal (EPP)

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

La seguridad es siempre una prioridad. Lea y siga todas las instrucciones asociadas con el kit de revestimiento de Olympic Step Renew, incluyendo estas instrucciones, así como todas las etiquetas de los productos incluidos. Consulte todas las declaraciones de precaución y advertencia, declaraciones de primeros auxilios e información general del producto que se incluyen aquí, en la documentación del producto y en las etiquetas de los productos antes de usar y antes de comenzar su proyecto. Utilice todo el equipo de protección personal recomendado, incluyendo guantes de goma, gafas de seguridad, calzado protector, respiradores y máscaras contra el polvo. Siga todas las instrucciones de limpieza. Siga todos los procedimientos para desechar revestimientos en su área.

Olympic Step Renew: Preparación, Mezcla, Aplicación y Limpieza de Escalones de Piscinas

PASO 1: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

La preparación adecuada de la superficie es esencial para el éxito de Olympic Step Renew. Los escalones de la piscina deben estar libres de aceite, grasa, moho, algas, productos químicos de piscinas y otros contaminantes y deben lijarse bien antes de aplicar el revestimiento.

1. Repare cualquier área rota o dañada de los escalones. El Poxofill adjunto se puede utilizar para parchear. Poxofill es un material de dos componentes y se mezcla de forma similar que el revestimiento de Step Renew como se describe a continuación, pero el tamaño del recipiente y la vida útil es distinto. La vida útil de Poxofill es de 30 minutos a 75° F.
2. Quite la mayor cantidad posible de contaminantes de la superficie enjuagando con agua o con un lavado a presión.
3. Enjuague bien y seque con toallas, un soplador de hojas o deje secar al aire libre.
4. Lije bien las áreas a revestir con el papel de lija incluido, teniendo cuidado de aplicar una presión uniforme para asegurar que se logre un perfil uniforme. No lije excesivamente.
5. Quite todo el polvo barriendo o aspirando.
6. Limpie toda la superficie con el limpiador de Prep Magic Cleaner incluido. Diluya a 2:1 con agua. (2 partes de agua - 1 parte de Prep Magic. Siempre vierta Prep Magic en el agua al diluir).
7. Enjuague bien y seque con toallas, un soplador de hojas o deje secar al aire libre.
8. Cuando los escalones estén secos, arregle las áreas que necesitan protección y estará listo para pasar al Paso 2 - Mezcla.

ADVERTENCIA: Prep Magic contiene ácido fosfórico. Usar sólo en áreas con ventilación adecuada. Si experimenta dolores de cabeza o mareos, aumente el aire fresco o use protección respiratoria (NIOSH, MSHA TC23C o equivalente) o abandone el área. NO INGERIR. En caso de ingestión, no induzca el vómito, busque atención médica de inmediato. Utilizar el equipo de protección personal adecuado, incluyendo guantes ultra resistentes a productos químicos, gafas de seguridad y calzado protector.

PASO 2 - MEZCLA

El revestimiento Olympic Step Renew es un revestimiento de dos componentes, lo que significa que las Partes A y B deben mezclarse para crear un revestimiento utilizable y lograr un proyecto exitoso; las instrucciones de mezcla se encuentran a continuación. Todos los productos de dos componentes tienen una vida útil, que es la cantidad de tiempo que se puede utilizar el producto antes de que se cure hasta el punto en que la aplicación ya no sea posible. La vida útil es sensible a la temperatura con temperaturas más altas acortando la vida útil. La vida útil de Olympic Step Renew es de aproximadamente 1 hora a partir de la finalización del tiempo de espera indicado. No mezcle los dos componentes hasta que todo el trabajo de preparación esté listo y usted pueda aplicar el revestimiento. La vida útil de Olympic Step Renew le brinda el tiempo suficiente para completar un proyecto de este tamaño si todo el trabajo de preparación se completa antes de mezclar el revestimiento.

1. El kit contiene una lata de tamaño de un galón (no llena) de Parte A y una lata de un cuarto de galón de Parte B.
2. Deberá mezclar la base y el catalizador vertiendo toda la Parte B en la lata de galón de la Parte A.
3. Mezclar bien. Use el taladro eléctrico para mezclar que esta incluido con un taladro para asegurar que se produzca una activación adecuada y completa. No se recomienda mezclar a mano.
4. Mezcle hasta que desaparezcan todos los trazos de la Parte B, asegurándose de mezclar el fondo y los lados de la lata. La mezcla adecuada del producto tomará varios minutos.
5. Una vez que logre mezclar el producto completamente, consulte la tabla a continuación para determinar el tiempo de espera requerido antes de aplicar Olympic Step Renew - mantenga el material alejado de la luz solar directa durante el tiempo de espera.

Temperatura del aire	Tiempo de espera
Por debajo de 50°F	No mezcle ni use Olympic Step Renew
50°F a 75°F	30 Minutos
75°F a 85°F	15 Minutos
Por encima de 85°F	Usar inmediatamente

Después del tiempo de espera apropiado, podrá pasar al Paso 3: Aplicación. No mezcle la sílice antideslizante con el revestimiento Olympic Step Renew. Se aplica al espolvorearlo sobre la superficie húmeda después de la aplicación del revestimiento. Las instrucciones para este paso se encuentran a continuación en el Paso 4.

PASO 3: APLICACIÓN

Las herramientas de aplicación están incluidas en el kit de revestimiento de Olympic Step Renew. Se proporcionan también dos brochas, dos forros para rodillos, un marco para rodillos y una bandeja. Se recomienda pintar con los rodillos todas las áreas posibles y usar las brochas para los bordes y áreas estrechas donde el rodillo no pueda alcanzar lo suficiente.

Olympic Step Renew cubrirá con una sola capa si se utiliza la técnica de aplicación adecuada. Evite que el producto se corra y que se formen combaduras, esto indica que la aplicación está demasiado gruesa. Una aplicación muy delgada dará como resultado una cobertura deficiente para cubrir la superficie existente.

Importante – la vida útil de Olympic Step Renew es de aproximadamente una hora y se acorta a temperaturas más altas. El material no se puede utilizar después del período de su vida útil. Almacenar el producto en áreas frescas y no trabajar bajo el sol directo ayudará a extender la vida útil a su máximo potencial. Tenga en cuenta que la temperatura de la superficie debe estar por debajo de los 90°F.

PASO 4: SÍLICE ANTIDESLIZANTE

Los revestimientos pueden ser resbalosos cuando estén mojados. Por razones de seguridad, incorpore medidas antideslizantes en el proceso del revestimiento. El kit Olympic Step Renew incluye una sílice antideslizante para este propósito.

1. Para aplicar la sílice, espolvoree pequeñas cantidades sobre la superficie de la pintura húmeda en las superficies donde se caminará.
2. Deje que el revestimiento se seque - la sílice permanecerá en la superficie seca.
3. Quite cualquier residuo de sílice aspirando o barriendo solo después de que el revestimiento se haya curado.
4. Consulte los códigos de seguridad de piscinas locales para determinar si se requieren marcas en los bordes de los escalones para su área.

PASO 5: LIMPIEZA

1. Limpie inmediatamente todas las herramientas y cualquier goteo/salpicadura con el solvente epoxy Olympic No. 1109. Use guantes de goma y gafas protectoras cuando manipule solventes y trapos de limpieza empapados con diluyente.
2. Deseche los trapos empapados en solvente según las regulaciones locales para evitar un posible riesgo de combustión espontánea.
3. Cualquier producto no utilizado debe dejarse secar completamente en el recipiente abierto y desecharse de acuerdo a las regulaciones locales.
4. No coloque pintura húmeda, diluyente/solvente, herramientas cubiertas con pintura húmeda o trapos empapados en solvente en ningún contenedor de basura o basura doméstica.

PASO 6: LLENANDO LA PISCINA

Para un éxito duradero al usar Olympic Step Renew, el revestimiento debe estar completamente curado antes que los escalones estén sumergidos. Por lo general, Olympic Step Renew se secará al tacto en unas pocas horas, pero el revestimiento no estará completamente curado en ese momento. Se necesitará un curado completo para proporcionar un rendimiento óptimo. Deje curar durante tres días a 75° F o temperaturas más altas; una temperatura más baja y niveles de humedad más altos extenderán los tiempos de curado requeridos.

¡ADVERTENCIA! COMBUSTIBLE - REVESTIMIENTO DE OLYMPIC STEP RENEW

Mantener alejado del calor, chispas y llamas. Para evitar respirar los vapores o rociadas, abra las ventanas o puertas o utilice otros medios para asegurar la entrada de aire fresco durante la aplicación y el secado. Si siente que se le aguan los ojos, o siente dolores de cabeza o mareos, aumente el aire fresco o use protección respiratoria (NIOSH/MSHA TC 23C o equivalente) o abandone el área. Cierre el contenedor después de cada uso. Evite el contacto con la piel.

PRIMEROS AUXILIOS - REVESTIMIENTO DE OLYMPIC STEP RENEW

En caso de ingestión, no provoque el vómito. Llame a un médico inmediatamente

PRIMEROS AUXILIOS - PREP MAGIC

En caso de ser ingerido, no provoque el vómito. Ofrezca uno o dos vasos de agua y llame a un médico inmediatamente. En caso de contacto con los ojos, lávese bien con abundante agua limpia durante 15 minutos y busque atención médica. En caso de contacto con la piel, lávese bien con agua y jabón. Si siente dificultad para respirar, abandone el área y respire aire fresco. Si las dificultades continúan, busque atención médica de inmediato.

AVISO - REVESTIMIENTO DE OLYMPIC STEP RENEW / POXOFILL / DILUYENTE EPOXY #1109

Informes han podido asociar la sobreexposición ocupacional, repetida y prolongada a solventes con daños permanentes al cerebro y al sistema nervioso. El uso mal intencionado al concentrar e inhalar deliberadamente el contenido de estos productos puede ser dañino o fatal. MANTENGA FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

¡ADVERTENCIA! - POXOFILL

No lo ingiera. Cierre el contenedor después de cada uso. Mantenga alejado del calor y llamas abiertas. Evite el contacto prolongado con la piel y la inhalación de vapor. Cualquier área del cuerpo o ropa en contacto con resina sin curar y/o catalizador deben limpiarse completamente con solvente y lavarse con agua y jabón inmediatamente. Usar sólo donde haya ventilación adecuada. MANTENGA FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.